


Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Polymeerdispersie voor vloersystemen, mat, gemetalliseerd



Kenmerk

Toepassing	• binnen • op vloeren • hoofdzakelijk op StoPox WB 100, StoPox WL 200, en StoPur WV 200 • dankzij de matte, onderhoudsarme bescherm laag ziet de vloer er gelijkmatig en natuurlijk uit
-------------------	--

Eigenschappen

- langdurige en bestendige bescherming
- veilig beloopbare bescherm laag
- vergemakkelijkt het onderhoud
- vermindert de neiging tot vervuiling van nieuwe vloersystemen
- eenvoudige toepassing, korte droogtijd
- watergedragen

Optiek

- mat
- transparant

Bijzonderheden/opmerkingen

- de glansgraad van ultramatte oppervlakken (bijv. StoPur WV 200) wordt door de nabehandeling verhoogd
- niet geschikt voor continu natte ruimtes
- slechts beperkt geschikt voor de nabehandeling van auto- en motorparkeerplaatsen
- niet weekmakerbestendig

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-waarde		8,5	

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Viscositeit (bij 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s
-------------------------	-------------	-----------

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen	De ondergrond moet schoon, vlek vrij en volledig droog en uitgehard zijn.
-------	---

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	Minimale verwerkingstemperatuur: +8 °C maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C max. toegestane relatieve luchtvochtigheid 75 %
------------------------	--

Verwerkingstijd	Droogtijd: bij +20 °C - ca. 30 minuten
-----------------	--

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	per arbeidsgang	0,02 - 0,05	l/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Laagopbouw	1. Uitgeharde StoPox/StoPur-vloeren als ondergrond 2. StoDivers P 120
------------	--

Applicatie

1. Basisreiniging (bij oude resp. vervuilde vloeren)
Oude was- en beschermlagen en vuilophopingen met StoDivers GR (basisreiniger) verwijderen.

Bij toepassing op StoCryl BF 100, StoPox WL resp. StoPox WB eerst de kleurechtheid/verdraagbaarheid, met name bij speciale kleuren, controleren.

Afhankelijk van de opbouw van de vuil- of waslaag moet StoDivers GR met een verdunning van 1:4 tot 1:8 met koud water worden gebruikt. Vloer met machine en geschikte pad schrobben en het vuile water met een waterzuiger opzuigen. Aanzetten met de mop verwijderen. Vloer grondig laten drogen. Dit evt. meerdere keren herhalen.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Naspoelen met schoon water is niet noodzakelijk. Dit bespaart werktijd.

2. Nabehandeling StoDivers P 120

Het nabehandelingsmiddel StoDivers P 120 vóór toepassing goed schudden.

De nabehandeling wordt op de schone en uitgeharde industriële vloer gelijkmatig dun aangebracht.

Het materiaal zuinig op de vloer gieten en gelijkmatig dun, in banen met een mop verdelen. Vloer goed laten drogen (ca. 20 - 30 min).

De tweede laag wordt dwars op de volgende aangebracht. De droogtijden tussen de beide arbeidsgangen moet absoluut worden aangehouden. Afhankelijk van de verwachte belasting kunnen meerdere arbeidsgangen nodig zijn.

Verbruik: ca. 0,02 - 0,05 l/m², per arbeidsgang

opmerking:

Let op: De glansgraad van matte coatings zoals StoPur WV 200 wordt door de nabehandeling met StoDivers P 120 iets verhoogd.

Tijdens de verwerking moeten direct zonlicht, hoge temperaturen en tocht worden voorkomen.

Reiniging van de gereedschappen

Met water reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Algemene verwerkingsinstructies onder www.stocretec.de en in de bijlage van het actuele technisch handboek.

Leveren

Verpakking

Jerrycan

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00511-001	StoDivers P 120	5 l Canister

Opslag

Opslagcondities

Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.

Opslagtermijn

In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoDivers P 120

Markering

Productgroep

Nabehandeling

Veiligheid

Meer informatie over de omgang met het product, de opslag en het afvoeren, zie het EG-veiligheidsinformatieblad.
Het EG-veiligheidsinformatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker verkrijgbaar.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.