

Technisch informatieblad

StoDivers ST

Stelmiddel



Kenmerk

Toepassing

- buiten en binnen
- als vezelvormige, chemisch inerte vulstof voor het maken van stabiele epoxy- en polyurethaanharsmortel

Eigenschappen

- groot verdikkingsvermogen
- eenvoudige verwerking
- gering verbruik

Ondergrond

Eisen De eisen aan de ondergrond, verwerkingstemperatuur en relatieve vochtigheid zijn te vinden in het technisch informatieblad van het te thixotroperen product resp. de algemene verwerkingsinstructies voor reactieharsproducten.

Verwerking

Applicatie toevoegen aan totale mengsel

StoDivers ST in het reeds aangemengde en overgegoten materiaal doen en met een langzaam draaiende menger mengen totdat de vezels gelijkmatig zijn verdeeld. Vezelophopingen (kluwen/ballen) kunnen gewoon met de hand worden fijngemaakt.

Belangrijk: Als met een grondeer- of mortelhars met kwartszandmenging een stabiele mortel moet worden gemaakt, dan is het raadzaam vooraf het kwartszand samen met het stelmiddel StoDivers ST in een aparte bak te mengen.

De bijmenghoeveelheid StoDivers ST moet op de plaatselijke omstandigheden en de temperatuur worden afgestemd en is meestal ca. 2 tot 4 gew.% (gerelateerd aan het totale mengsel).

Leveren

Verpakking Zak (los) Zak PE (samengeperst)

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00557-002	StoDivers ST	10 kg Zak

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoDivers ST

	00557-001	StoDivers ST	1 Stuk Tasje
Opslag			
Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.		
Opslagtermijn	In originele verpakking tot ... (zie verpakking).		

Markering

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.