


# Technisch informatieblad

## StoFlexyl cement

Speciaal cement voor StoFlexyl



### Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
  - in combinatie met StoFlexyl

- Eigenschappen**
- speciaal cement voor StoFlexyl type CEM II B-LL 42,5 R

- Optiek**
- wit cement

### Technische gegevens

criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Druksterkte (28 dagen)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm <sup>2</sup>	
Begin uitharding	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Rek	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

### Verwerking

- Verwerkingstemperatuur**
- Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5 °C  
Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C

- Mengverhouding**
- StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 gewichtsdelen

- Materiaalbereiding**
- StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R volgens de bovengenoemde mengverhouding toevoegen. Met een roerapparaat homogeen mengen. Met water op verwerkingsconsistentie brengen.

- Applicatie**
- zie technisch informatieblad StoFlexyl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## StoFlexyl cement

<b>Drogen, uitharden, bewerkingsstijd</b>	<p>De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en de relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Bij ongunstige weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv. bescherming tegen regen/zon) op het pas bewerkte of nog te bewerken geveloppervlak.</p> <p>Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar pas na min. 24 uur.</p>
---	---

<b>Reiniging van de gereedschappen</b>	Direct na gebruik met water reinigen.
--	---------------------------------------

<b>Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige</b>	Verdere verwerkingsadviezen leest u in de richtlijnen die van toepassing zijn op dit systeem.
--	---

### Leveren

<b>Kleur</b>	Wit
--------------	-----

<b>Verpakking</b>	Zak
-------------------	-----

### Opslag

<b>Opslagcondities</b>	Droog en vorstvrij opslaan
------------------------	----------------------------

### Certificaten/toelatingen

test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl gemengd met StoFlexyl cement Beproeving van de waterindringdiepte volgens EN 12390-8
--	---

### Markering

<b>Productgroep</b>	Cement
---------------------	--------

### Samenstelling

wit cement

<b>Veiligheid</b>	<p>Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.</p> <p>Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!</p> <p>Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.</p>
-------------------	---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

---

### StoFlexyl cement

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

#### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).