


Technisch informatieblad

StoPrim LP

Oplosmiddelhoudende, isolerende grondering



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- isolerende werking bij het overwerken van vlekken door: nicotine, roet, water en verkleurende inhoudsstoffen in hout, bijv. lignine
- isolerende werking bij het overwerken van vlekken door: koffie, rode wijn, roest en diverse soorten tekenstiften, bijv. balpennen, potloden, markers etc.
- bijzonder geschikt voor daaropvolgende sierpleisters met gevelverf

Eigenschappen

- isolerende voorstrijk bij wateroplosbare vlekken
- oplosmiddelverdunbaar, gepigmenteerd (LP)
- aromaten aandeel < 0,5%
- zuigkrachtregulerend
- geurarm

Optiek

- wit gepigmenteerd

Bijzonderheden/opmerkingen

- zonder eindafwerking slechts beperkt weerbestendig

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811	1,40 g/cm ³	
Diffusie-equivalente luchtlaagdikte	EN ISO 7783	0,23 m	V2 gemiddeld
Waterdoorlaatbaarheid w	EN 1062-1	< 0,3 kg/(m ² h ^{0,5})	W2 middel
Waterdampdiffusieweerstand μ	EN ISO 7783	420	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim LP

Eisen

Ondergrond algemeen:
- Vast, droog, schoon, draagkrachtig -
Vrij van vet en stof -
Vrij van sinterhuid, uitbloedingen en onthechtende substanties

Vorbereidingen

1. De ondergrond voor de verwerking controleren en beoordelen. Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen.
2. Niet draagkrachtige lagen verwijderen.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Ondergrond- en luchttemperatuur:
Minimale temperatuur: +5°C
Maximum temperatuur: +30 °C

Materiaalbereiding

- Roer het product goed door.
Opmerking:
Het product is gebruiksklaar.
Stel het product, afhankelijk van de ondergrond, op de verwerkingsconsistentie in met StoFluid AF.
Verdunning reduceert de isolerende eigenschappen van StoPrim LP.

Verbruik

Toepassingssoort	Ca. verbruik
per verlaag	0,13 - 0,15 l/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	

Laagopbouw

Afhankelijk van de belasting is een dubbele voorstrijk nodig.

Aanbeveling:
Maak een proefvlak om de isolerende werking en de hechting te controleren. Met name bij onbekende vlekken.

Applicatie

kwasten, rollen

Drogen, uitharden, bewerkingstijd

De overlaging is op zijn vroegst na 24 uur mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- ondergrond- en luchttemperatuur: +20°C

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim LP

- relatieve luchtvochtigheid: 65%

Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met StoFluid AF reinigen
--	---

Leveren

Kleur	wit
--------------	-----

Opslag

Opslagcondities	In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
------------------------	---

Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargenummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargenummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot eind week 45 in 2026 Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vies gereedschap).
----------------------	--

Markering

Productgroep	Grondering
---------------------	------------

Samenstelling

conform VdL-richtlijn bouwafwerkmiddelen
alkydhars
titaandioxide
minerale vulstoffen
alifaten
glycolether
alcohol
droogstoffen
velpreventiemiddel
rheologieadditief
vernettingsmiddel
verdikker

Veiligheid	Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!
-------------------	--

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim LP

Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Ontvlambare vloeistof en damp. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH208

Bevat Vetzuren, onverzadigde C18., Dimeren, reactieproducten met N, N-dimethyl-1,3-propanediamin en 1.3 Propanediamin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH211

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.