


# Technisch informatieblad

## StoLook Wax forte

Transparante beschermende waslaag voor vochtige ruimtes



### Kenmerk

#### Toepassing

- binnen
- als bescherm laag voor de oppervlakken van StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano en StoCalce Fondo
- in combinatie met StoLook effectpoeders ter veredeling van oppervlakken
- geschikt voor vochtige ruimtes
- niet in spatwaterzones gebruiken

#### Eigenschappen

- beschermt kortdurend tegen water en andere vloeistoffen (bijv. koffie of wijn)
- mechanisch belastbaar

#### Optiek

- verhoogd glansgraad en dieptewerking
- versterkt de kleur
- Wanneer StoLook Wax forte als verzegeling wordt gebruikt, kan dit een verschillende verdichting het licht-donker-contrast versterken.

### Ondergrond

#### Eisen

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, schoon en droog zijn.

### Verwerking

#### Verwerkingstemperatuur

minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C

#### Verbruik

Toepassingssoort

Ca. verbruik

per arbeidsgang

0,05

l/m<sup>2</sup>

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

### StoLook Wax forte

**Applicatie** met een doek of een slijtvast plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen en napolijsten

**Drogen, uitharden, bewerkingsstijd** Beschermende lagen met was mogen pas na ca. 4-8 dagen drogen worden aangebracht.  
De droogtijd is afhankelijk van de betreffende oppervlaktetechniek.  
Als de was te vroeg wordt aangebracht, kunnen verkleuringen ontstaan.

**Reiniging van de gereedschappen** Direct na toepassing met StoFluid AF reinigen

**Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige** Als de was ongelijkmatig of als er te veel was wordt aangebracht, kan witverkleuring en sliervorming ontstaan.  
Verontreinigingen van het oppervlak moeten direct worden verwijderd.  
Het oppervlak waarop de was is aangebracht moet met een vochtige doek of ook met normaal in de handel verkrijgbaar zeep/reinigingsmiddel worden gereinigd.  
Toepassing geen agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurmelk of kalkoplossende reinigingsmiddelen en geen scherpgerand reinigingsgereedschap.  
Als het met was behandelde oppervlak moet worden afgewerkt, moet de was voorafgaand worden verwijderd.

Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt.  
- Waterindringklasse volgens DIN 18534-1:2017-04 en volgens merkblad 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.  
- Het product is enkel voor ondergronden met waterindringklasse W0-I (geringe wateropname) geschikt.

#### Leveren

**Kleur** melkachtig wit, in te kleuren met bijv. Mixol

**Verpakking** blik

#### Opslag

**Opslagcondities** In gesloten verpakking en vorstvrij opslaan. Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.

**Opslagtermijn** De beste kwaliteit in de originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd. Dit kan uit het chargennummer op de verpakking worden afgelezen.  
Verklaring van het chargennummer:  
cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

---

## StoLook Wax forte

Voorbeeld: 1450013223 - opslagduur tot eind week 45 in 2021

---

### Markering

Productgroep Was

---

### Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.  
Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!  
Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).