


## Technisch informatieblad

# StoCryl GL

Grondering voor vloerverf



### Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
  - voor cementgebonden ondergronden zoals beton- of zandcementdekvloeren

- Eigenschappen**
- zeer goede hechting aan de ondergrond
  - goed indringend vermogen
  - eenvoudige verwerking

- Optiek**
- transparant

### Technische gegevens

criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm <sup>3</sup>	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

### Ondergrond

#### Eisen

Eisen aan de ondergrond:  
De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van onthechtend werkende substanties zijn. Minder hechtende lagen en cementsluier/slib moeten worden verwijderd.

Droog conform definitie van de reparatierichtlijn 2001-10, echter afhankelijk van de betonkwaliteit. Het vochtgehalte mag max. 4 gew.-% bij betonkwaliteiten tot C30/37 en max. 3 gew.-% bij een beton C35/45 zijn, gemeten met het CM-apparaat.

Ondergrondtemperatuur hoger dan +8 °C en 3 K boven het dauwpunt.  
Hechttreksterkte gemiddeld 1,5 N/mm<sup>2</sup>  
Hechtsterkte laagste waarde 1,0 N/mm<sup>2</sup>

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## StoCryl GL

**Vorbereidingen** De ondergrond d.m.v. een geschikte methode, bijvoorbeeld kogelstralen, frezen en aansluitend kogelstralen of stralen met een vaste straalmiddelen voorbehandelen.

### Verwerking

**Verwerkingstemperatuur** Minimale verwerkingstemperatuur: +5 °C  
Maximale verwerkingstemperatuur: +30 °C

**Materiaalbereiding** Verwerkingklaar

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
			kg/m <sup>2</sup>
	als grondering	0,2	

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

**Laagopbouw** Buiten: vloeren - beton, cementdekvloer  
1. Ondergrondvoorbehandeling  
2. Grondering StoCryl GL tot max. 1:1 met StoFluid AF verdund.  
3. Afwerking met StoCryl BF 100 in 1 3 lagen

**Applicatie** voor verwerking roeren, verwerkingsgereed

Buiten: vloeren - beton, cementdekvloer

- Ondergrondvoorbehandeling
- Grondering StoCryl GL

StoCryl GL, met max. 1 volumedeel StoFluid AF verdund. Verdunning en verbruik afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond.

De grondering mag niet glanzend blijven staan.

Verbruik StoCryl GL: ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup>

Wachttijd tot aanbrengen van StoCryl BF 100:

- bij +10 °C na 3 dagen
- bij +20 °C na 2 dagen
- bij +30 °C na 1 dag

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

### StoCryl GL

3. Afwerking  
StoCryl BF 100, onverdund in 3 arbeidsgangen en met afwisselende kleuren aanbrengen.

Verbruik StoCryl BF 100: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> per laag

**Reiniging van de gereedschappen** Direct na gebruik met StoFluid AF reinigen

**Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige** Algemene verwerkingsinstructies onder [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de) (producten) en in de bijlage van het actuele handboek "Technische informatiebladen"

#### Leveren

**Verpakking** Jerrycan

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
01533-001	StoCryl GL	10 l Canister

#### Opslag

**Opslagcondities** Droog en vorstvrij opslaan, tegen direct zonlicht beschermen.

**Opslagtermijn** In originele verpakking tot ... (zie verpakking).

#### Markering

**Productgroep** Grondering

**Veiligheid** Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. U ontvangt bij de eerste aanschaf een EG-veiligheidsblad. Let aub op de informatie m.b.t. de omgang met het product, de opslag en afvoer.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

---

## StoCryl GL

### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel  
Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).