

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g

Isolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen
hardschuim volgens EN 13163



Kenmerk

Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • buiten • als isolatieplaat in buitengevelisolatiesystemen • bevestiging verlijmd of verlijmd en geplugd • in StoTherm Classic[®] en StoTherm Vario • plaatsing platen: horizontaal als zichtbare plafondbekleding ($d \leq 80$ mm), onder dekvloeren, verticaal • niet in het maaiveld toepassen
-------------------	---

Eigenschappen

- rekenwaarde voor de thermische geleidbaarheid λ_D : 0,031 W/(m*K)
- brandklasse E volgens EN 13501-1

Formaat

- 100 x 50 cm
- effectieve maat: 99,0 x 49,0 cm
- randen: messing + groef
- plaatdiktes: zie productprogramma

Bijzonderheden/opmerkingen

- nominale waarde voor de thermische geleidbaarheid λ : 0,032 W/(m*K)
- toepassingstype WAP en WI volgens DIN 4108-10
- volgens de kwaliteitsrichtlijn van het Industrieverband Hartschaum e.v. (IVH) en het Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.v. (VDPM)
- moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102

Technische gegevens

Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Waterdampdiffusieweerstand μ	EN 12086	20 - 50	
Wateropname	EN 1609	< 1 kg/m ²	

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g

Treksterkte loodrecht op het plaatoppervlak	EN 1607	≥ 100 kPa
Nominale waarde thermische geleidbaarheid λ_D	EN 13163	0,031 W/(m*K)

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen	De ondergrond moet vlak, vast, droog, vetvrij, stofvrij en geschikt voor lijmen. De constante bestendigheid van eventueel aanwezige lagen t.o.v. de lijm moet worden gecontroleerd. Oneffenheden tot 1 cm/m bij gelijmde buitengevelisolatiesystemen en tot 2 cm/m bij gelijmde en geplugde systemen mogen worden overbrugd. Grotere oneffenheden moeten mechanisch geëgaliseerd worden of door een pleister conform EN 998-1 worden uitgevlakt.
--------------	--

Vorbereidingen	Conform verwerkingsvoorschriften van de lijmmassa's.
-----------------------	--

Verwerking

Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik	
	m/g	1,04	m ² /m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Applicatie

Lijmopbrengst handmatig/machinaal op de isolatieplaat:
 Moppen-rand-verlijming:
 de verlijming wordt rondom op de rand uitgevoerd in ca. 5 cm brede stroken. In het midden van de plaat worden drie klonten ter grootte van een handpalm geplaatst. Het lijmcontactoppervlak moet minimaal 40% zijn.
 Volledige verlijming:
 alleen mogelijk bij vlakke ondergronden, lijm aanbrengen met de getande spaan.

Lijm machinaal aanbrengen op de wand:
 Rupsvormig aanbrengen:
 lijmcontactoppervlak min. 60 %, max. afstand van de rups 10 cm.
 De lijmmortel wordt direct voor het plaatsen van de isolatieplaten met de

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g

tandspaan over het volledige oppervlak verdeeld.

Isolatieplaten in verband, van onderen naar boven, uitgelijnd, vlak en persgestuikt op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen. Er moet op worden gelet, dat aan de kopse kant en de langszijde van de platen geen lijm ontsnapt (betreft niet Sto-Turbofix). Bij alle gebouwhoeken moet een vertanding in plaatdikte worden gemaakt (verzette aansluiting) en er moet worden gelet op een goed uitgelijnde hoekvorm.

Bij ondergronden met niet voldoende draagkracht (hechtsterkte < 0,08 N/mm²) moeten de met lijm aangebrachte isolatieplaten na voldoende droogtijd van de lijm ook met toegelaten schotelpluggen conform de voorschriften worden bevestigd. Zie voor meer informatie de betreffende systeemtoelatingen.

Om een egaal oppervlak en een eventueel door UV-straling/zonnestraling beschadigd oppervlak te krijgen, moet het oppervlak na voldoende droging van de lijm met een schuurplank worden geschuurd.

Zie voor de noodzakelijke brandbeveiligingsmaatregelen het informatieblad "Brandbeveiligingsmaatregelen bij BGI's met EPS-isolatiemateriaal" van VDPM e.V.

Gevelopeningen

Isolatieplaten bijsnijden (uitsparing) en overlappend verwerken, omdat doorlopen van de isolatieplaatnaden over de hoeken van de gevelopening moet worden vermeden.

Plaatnaden:

Eventuele foute plaatsen of open naden moeten met stroken isolatiemateriaal of evt. met Sto-Pistolenschuim SE (bij naadbreedte tot 5 mm), worden opgevuld.

Bouwkundige dilatatievoegen:

In gebouwen aanwezige dilatatievoegen moeten in het warmte-isolatiesysteem worden overgenomen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Ter voorkoming van een verhoogde opwarming van het plaatoppervlak de isolatieplaten niet in de zon opslaan, de beschaduwing van de gevel met de bevestigde isolatieplaten door geschikte maatregelen uitvoeren. Aan de gevel bevestigde isolatieplaten moeten tegen vocht worden beschermd en op korte termijn met wapeningsmortel/onderpleister worden bewerkt. Beschadigde isolatieplaten mogen niet worden ingebouwd.

Niet in contact met aromatische oplosmiddelen brengen.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g

Leveren

Verpakking band

Opslag

Opslagcondities Droog opslaan en beschermen tegen direct zonlicht.

Certificaten/toelatingen

ETA-05/0098	StoTherm Classic® 2 (EPS en StoLevell Classic/StoLevell Classic QS/Sto-Armierungsputz) Europese technische beoordeling
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS en StoArmat Classic/Classic plus) Europese technische goedkeuring
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS en StoLevell Uni) Europese technische beoordeling
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS en StoLevell Novo) Europese technische beoordeling
ETA-06/0107	In StoTherm Vario Europese technische beoordeling
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS en StoLevell Alpha) Europese technische beoordeling
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS en StoLevell FT) Europese technische beoordeling
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europese technische beoordeling
Certificate of registration no. 001923921-0001	Gemeenschapsmodellenblad Geregistreerd gemeenschapsmodellenblad

Markering

Productgroep Isolatieplaat

Veiligheid

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g



Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g



kanten: stomp of messing en groef

Sto Isoned bv
 Lingewei 107
 NL - 4004 LH Tiel
 Telefoon: 0344 62 06 66
 Telefax: 0344 61 54 87
 info.nl@sto.com

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-EPS plaat WDV32 m/g

www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.