

Technisch informatieblad

Sto-Glasweefsel

Alkalibestendig wapeningsweefsel



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten en binnen
 - als wapeningsweefsel
 - universeel inzetbaar

Eigenschappen

- optimale opname van krachten en bescherming tegen scheurvorming
- hoge treksterkte
- bestand tegen schuiven
- alkalibestendig
- weekmakervrij

Formaat

- Maasbreedte: 6 x 6 mm
- rolbreedte: 110 cm

Technische gegevens

criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Oppervlaktegewicht	ETAG 004-2013 / bijlage C.3.1	165 g/m ²	ca.
Maasbreedte	ETAG 004-2013 / bijlage C.3.3	6,0 mm	
Treksterkte uitleveringstoestand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Resterende treksterkte na veroudering	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Verwerking

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik
----------	------------------	--------------

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Glasweefsel

bij 10 cm overlapping	1,00	m/m ²
-----------------------	------	------------------

Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie

Het wapeningsweefsel zonder luchtballen en vouwen in het voorste derde deel van de nog vochtige wapeningslaag inbedden. Het oppervlak egaliseren. De weefselbanen moeten elkaar 10 cm overlappen. De gele randen dienen als overlappingsmarkering.

Op het sokkelprofiel het wapeningsweefsel aan de onderkant van de Sto-Sokkelprofiel met een scherp mes afsnijden. Het wapeningsweefsel evt. om hoeken en neggekanten leggen.

Bij gebouwopeningen (bijv. venster- en deurnegges) met Sto-Diagonaalweefsel, Sto-Hoekweefsel of weefselstroken (min. 20 x 40 cm) diagonaal wapenen. Wanneer het weefsel bijv. in de buurt van steigerankers is ingesneden, moet een extra weefselstrook over de insnede worden gebruikt. Het weefsel voorzichtig behandelen, om het tijdens de verwerking niet te beschadigen.

Leveren

Kleur wit met gele markeringen

Verpakking

rol

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

Sto-Glasweefsel

Certificaten/toelatingen

natureplus® - Certificaat 0300-0701-046-2	StoTherm Wood Milieu - gezondheid - functie
--	--

Markering

Productgroep	Wapeningsweefsel
--------------	------------------

Veiligheid

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.