

Technisch informatieblad

StoBrick 100-999

Keramische steenstrips



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- als gevelbekleding
- op buitengevelisolatiesystemen en voorgehangen, geventileerde gevelsystemen en massieve ondergronden

Eigenschappen

- vorstbestendig volgens EN ISO 10545-12
- fabricage conform DIN EN 14411
- maximum bij grootte van poriën: > 0,2 µm
- volume van de poriën: ≥ 20 mm³/g
- wateropname: < 6 %

Formaat

- strips:
lengte x hoogte x dikte, vermelding in mm:
240 x 71 x 14, ca. 48 stuks/m²
240 x 52 x 14, ca. 64 stuks/m²
400 x 35x 14, ca. 52 stuks/m²
440 x 52 x 14, ca. 35 stuks/m²
490 x 40 14, ca 38 stuks/m²
- hoekstrips (WR):
lengte/breedte x hoogte x dikte, vermelding in mm:
240/115 x 71x 14, ca. 13 stuks/m²
240/115 x 52x 14, ca. 17 stuks/m
240/115 x 40 14, ca. 21 stuks/m
240/115 x 35 x 14, ca. 24 stuks/m
- overige formaten op aanvraag

Optiek

- Oppervlak: cellulose-achtig glad, microscopisch ruw, vlak, ruw, reliëf, oneffen, zanderig met Schmolz, met verticaal reliëf
- Rand: gelijkmatig, iets afgerond, braamvrij, onregelmatig reliëf, gegolfd
- glansgraad: mat, zijdemat

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoBrick 100-999

Bijzonderheden/opmerkingen • formaat per kleur: zie productprogramma

Ondergrond

- Eisen**
- Vast, droog, schoon, draagkrachtig
 - Vrij van sinterhuid, uitbloedingen en onthechtende substanties
 - Gebruik geen lichtgewicht onderpleister.
 - Lijmvlakpercentage van de isolatieplaten: minstens 60%
 - Bevestiging door pluggen van de BGI: door het weefsel

Verwerking

Applicatie

- Opmerkingen:
voegbreedte: 10-12 mm
- Verlijming:
 - Lijmmortel: StoColl KM
 - Voegmortel: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
 - het product met dubbelzijdige verlijming (floating buttering) verwerken

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

- Afwijkingen in de charge minimaliseren:
 - Bestel de hoeveelheid die voor een bouwproject nodig is in één keer.
- Afwisseling van verschillende kleuren bereiken:
 - Let bij het verlijmen van de steenstrips op een goede mix.
 - Aanbeveling: mix de bakstenen en steenstrip van 5 pallets door elkaar. Ook éénkleurige soorten moeten worden vermengd.
- Kopstenen moeten op de bouwplaats uit hele keramische steenstrips worden gesneden.
- Goedkeuringen in acht nemen:
 - Neem de nationale en internationale goedkeuringen in acht.
- Neem verdere informatie in acht:
 - zie assortimentoverzichten
 - zie verwerkingsrichtlijn

Leveren

- Kleur**
- monochroom
zie assortiment

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoBrick 100-999

Opslag

Opslagcondities	Droog opslaan.
Opslagtermijn	Gesloten onbeperkt houdbaar.

Markering

Veiligheid	Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.
------------	--

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoBrick 100-999

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1 % to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length 1		L1: 238-242 mm
Length 2		L2: 113,85-116,15 mm
Width B		B: 70,3-71,7 mm
Thickness S		S: 10,8-13,2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length 1		± 1,2 mm
Length 2		± 0,58 mm
Width B		± 0,36 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1		± 1,25mm
Diagonal D2		± 0,68 mm

afb.: StoBrick Winkel normaal formaat 12 mm






Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoBrick 100-999

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: $+3$ mm / -5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0,5\%$
Length 1 Length 2 Width B		$\pm 1,2$ mm $\pm 0,58$ mm $\pm 0,26$ mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0,5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		$\pm 1,23$ mm $\pm 0,63$ mm

afb.: StoBrick Winkel DF 12 mm

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Rev.nr.: 2 / NL /Sto Isoned bv./ 08.10.2025 / PROD5094 / StoBrick 100-999

5/5