


Technisch informatieblad

StoPrim Micro

Oplosmiddelarme diepgrondering concentraat op
siliconenmicro-emulsiebasis



Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
 - voor minerale ondergronden
 - als hydrofoberende grondering

- Eigenschappen**
- verstevigt minerale ondergronden
 - zeer hydrofoberend siloxaan concentraat
 - hoog indringend vermogen van de watergedragen emulsie
 - zuigkrachtregulerend
 - hechting bevorderend

- Optiek**
- transparant

- Bijzonderheden/opmerkingen**
- niet geschikt voor gipsgebonden ondergronden
 - concentraat! bij het toepassing de grondering 1 : 10 met water verdunnen
 - gevoelige vlakken beschermen (glas, marmer, gelakte en te lakken vlakken, etc.)

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Dichtheid	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.			

Ondergrond

- Eisen**
- De ondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van sinterhuid, uitbloedingen en onthechtende substanties.

- Vorbereidingen**
- Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen. Niet draagkrachtige lagen verwijderen.
Glas, bakstenen, keramiek, natuursteen, verf en metalen afdekken. Spuit direct

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim Micro

met water afspoelen.

Verwerking			
Verwerkingstemperatuur	minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C		
Verwerkingstijd	Bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid ca. 12 uur.		
Mengverhouding	StoPrim Micro/water = 1 : 10 als grondering, 1 : 4 als hydrofobering		
Materiaalbereiding	Voor de verwerking in de originele verpakking goed schudden. In betreffende mengverhouding met water verdunnen.		
Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik	
	per verlaag als grondering	0,01 - 0,05	l/m²
	per verlaag als hydrofobering	0,02 - 0,10	l/m²
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		
Laagopbouw	Op sterk zuigende ondergronden verdient meerdere keren aanbrengen nat in nat aanbeveling, om een optimale indringdiepte te realiseren. Om hechtingsproblemen bij de volgende verlaag te voorkomen, moet binnen 7 dagen de volgende arbeidsgang worden uitgevoerd.		
Applicatie	kwasten, rollen Met de kwast aanbrengen en verwerken of door spuiten (let op spuit-/sproeiveel) met de Inomat verwerken. Bevat reactieve silanen, die na de verwerking chemisch reageren en de hydrofobie vormen. Gronderingen mogen geen glanzende laag vormen.		
Drogen, uitharden, bewerkingsstijd	Het product droogt fysisch door waterverdamping. Door hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur kan de de droging worden vertraagd.		

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim Micro

Bij +20 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en 65 % relatieve luchtvochtigheid: overwerkbaar na ca. 12 uur.

Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen.
--	--

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	Bij het verwerken huid en ogen beschermen. Bij het spuiten of sproeien moet geschikte beschermende uitrusting/kleding worden gedragen.
--	---

Leveren

Kleur	kleurloos
--------------	-----------

Opslag

Opslagcondities	In goed afgesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
------------------------	---

Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de ongeopende originele verpakking wordt tot het einde van de max. opslagduur gewaarborgd als wordt voldaan aan de opslagvoorwaarden. Dit kan uit het chargennummer op de verpakking worden afgelezen. Verklaring van het chargennummer: cijfer 1 = eindcijfer van het jaar, cijfer 2 + 3 = kalenderweek Voorbeeld: 6450013223 – opslagduur tot eind week 45 in 2026 Na opening zo snel mogelijk opmaken. Als er verontreinigingen in het product terecht zijn gekomen, kunnen deze de houdbaarheid verkorten (bijv. door vuil gereedschap).
----------------------	--

Markering

Productgroep	Grondering
---------------------	------------

Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig.
Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!
Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Smitnevel niet inademen. Draag beschermende handschoenen/

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPrim Micro

oogbescherming/ gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. In geval van brand: blussen met waterspuiten, alcoholbestendig schuim droogpoeder of koolzuur. Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.