


Technisch informatieblad

StoPur WV 205 transparant

PUR-verzegeling, watergedragen, mat,
transparant, emissiearm



Kenmerk

- Toepassing**
- binnen
 - buiten
 - als transparante verzegeling op polyurethaan vloersystemen met geringe belasting

- Eigenschappen**
- goede lichtstabiliteit
 - geschikt voor bureaustoelen met wieltjes van het type W volgens EN 12529
 - laag VOC-gehalte

- Optiek**
- mat
 - transparant

- Bijzonderheden/opmerkingen**
- toepassing ook op wanden mogelijk

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Viscositeit (bij 23 °C)	EN ISO 3219	200 - 400 mPa.s	mengsel
Dichtheid (mengsel 23 °C)	EN ISO 2811	1,02 - 1,08 g/cm ³	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

- Eisen**
- Algemeen:
- Droog, uitgehard
 - Schone stopur-verzegelingen of stopur-verflagen

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPur WV 205 transparant

Verzegeling:

- Binnen 72 u verzegelen: Nieuwe lagen op polyurethaanbasis kunnen direct na het uitharden met StoPur WV 205 transparant worden verzegeld.
- Na 72 u verzegelen: de oude laag moet vóór de verzegeling met een groene of zwarte schuurpad mat worden geslepen.

Ondergrondtemperatuur: minstens +12°C, 3 K boven het dauwpunt

Hechtsterkte, gemiddelde waarde: 1,5 N/mm²

Hechtsterkte, laagste afzonderlijke waarde: 1,0 N/mm²

Verwerking**Verwerkingstemperatuur**

ondergrond- en luchttemperatuur:

Minimale temperatuur: +12°C

Maximum temperatuur: +25 °C

Verwerkingstemperatuur:

Minimale temperatuur: +12°C

Maximum temperatuur: +25 °C

Relatieve luchtvochtigheid:

minimaal: 30%

maximaal: 80%

Verwerkingstijd

Bij +12 °C: ca. 75 minuten

bij +23 °C: ca. 60 minuten

Mengverhouding

component A : component B

A : B

100,0 : 13,0 gewichtsdelen

Materiaalbereiding

Opmerkingen:

- Component A en component B worden in de vastgelegde mengverhouding geleverd en volgens de onderstaande instructies gemengd.
- Houd de volgorde van de stappen bij "Materiaal bereiden" aan.
- De materiaaltertemperatuur ligt tussen +15°C en +25°C.
- De temperatuur van alle componenten liggen tussen +15°C en +25°C.

Mengduur:

- De lengte van de mengduur is afhankelijk van de materiaaltertemperatuur en de omgevingstemperatuur.
- Meng elke verpakking even lang.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPur WV 205 transparant

Mogelijke gevolgen bij te lang of te kort mengen:

- Als het product te lang wordt gemengd, wordt de tijd voor de verwerking korter.

Materiaal bereiden:

1. Roer component A los.
2. Voeg component B volledig toe.
3. Meng de componenten totdat de verharder goed is verdeeld, het een homogeen mengsel is en er een streeploze massa ontstaat.

Roerder: langzaam draaiende roerder, maximaal 300 omw./min

Mengtijd: minstens 3 minuten

4. Let erop dat het mengapparaat de bodem en randen van het mengreservoir bereikt. De verharder moet gelijkmatig zijn verdeeld.

5. Giet het mengsel over in een schoon reservoir. Meng de componenten nog een keer.

6. Na het mengen het materiaal via een verfilter in een schone container vullen en nogmaals doormengen. Hierdoor worden bij het mengen ontstane klonten verwijderd.

Verbruik	Toepassingssoort	Ca. verbruik
	bij 2 arbeidsgangen	0,15 kg/m ²
Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.		

Laagopbouw	1. Bereid de ondergrond voor. 2. Verzegelen: StoPur WV 205 transparant 3. Optioneel nabehandelen: StoDivers P 120
------------	---

Applicatie	1. De ondergrond voorbereiden. 2. Verzegelen: - StoPur WV 205 transparant - Het product gelijkmatig kruiselings toepassen. Gereedschappen: kortharige roller - Verbruik: ca. 0,07 kg/m² per arbeidsgang - opmerking: - Breng de verzegeling gelijkmatig kruiselings aan om rolaanzetten tot een minimum te beperken. - Breng het product in minstens 2 arbeidsgangen aan. - Aanbeveling: Gebruik een verfrooster.
------------	--

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPur WV 205 transparant

3. Optioneel nabehandelen:

- StoDivers P 120
- Breng het product gelijkmatig en dun aan. Gereedschappen: vochtige vloermop
- Laat het product 20–30 minuten drogen.
- Bij meerdere arbeidsgangen: Breng het product dwars ten opzichte van de vorige arbeidsgang aan.
- Verbruik: ca. 30–50 ml/m², afhankelijk van de arbeidsgang
- opmerking:
Behandel de verzegeling op zijn vroegst 2 dagen na het aanbrengen na.
Voorkom overlappingsen.
Afhankelijk van de verwachte belasting: breng het product in meerdere arbeidsgangen aan.
De droogtijden tussen de arbeidsgangen in acht nemen.

opmerkingen:

verzegeling:

- laagdikte: < 0,5 mm
- De laagdikte wordt minder door mechanisch gebruik. Daardoor kan de gebruiksduur korter worden.

Weekmakerbestendig:

- StoPur WV 205 transparant is niet weekmakerbestendig.
- StoDivers P 120 is niet weekmakerbestendig.

Verwerking van watergedragen coatingsystemen:

- Let op voldoende ventilatie. Voorkomt tocht.
- Verschillende aanbrengwijzen van het materiaal, een te hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen optische verschillen veroorzaken (bijv. verschillende glansgraad).

Glansgraad verhogen:

- De glansgraad wordt door de nabehandeling met StoDivers P 120 verhoogd.

Belasting van de vloer door bureaustoelen:

- Voorzie de bureaustoelen van wieljes van het type W volgens EN 12529.

Bij een verzegeling met StoPur WV 205 transparant:

- Het is mogelijk dat de kleur van de verflaag verandert.
- De kleur wordt lichter, vooral bij donkere en schitterende kleuren.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPur WV 205 transparant

Drogen, uitharden, bewerkingstijd	stofdroog: na ca. 4 uur beloopbaar: na ca. 16 uur volledig gehard: na ca. 7 dagen Alle technische gegevens zijn benaderingswaarden en werden, indien niet anders aangegeven, bij normale weersomstandigheden +23 °C, 50% relatieve vochtigheid en aan de hand van de standaardkleur RAL 7032 berekend.
--	--

Reiniging van de gereedschappen	Direct na toepassing met water reinigen. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.
--	--

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige	1. Neem de algemene verwerkingsinstructies in acht: - zie www.stocretec.de, producten - zie technisch handboek, bijlage 2. Neem de werkinstructie in acht.
--	--

Leveren

Artikelnummer	Benaming	Verpakking
00087/004	StoPur WV 205 Set transparant	6,95 kg Set

Opslag

Opslagcondities	Droog en vorstvrij opslaan Tegen hitte en direct zonlicht beschermen.
Opslagtermijn	De beste kwaliteit in de opgeopende, originele verpakking wordt tot het einde van de minimale houdbaarheid gewaarborgd. Het eerste cijfer van het chargenummer is het eindcijfer van het jaar. Het tweede en derde cijfer geven de kalenderweek aan. Voorbeeld: 1450013223 - minimaal houdbaar tot eind kalenderweek 45 in het jaar 2021. Zie verpakking van het product

Markering

Productgroep	Verzegeling
---------------------	-------------

Veiligheid	Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. U ontvangt bij de eerste aanschaf een EG-veiligheidsblad. Let aub op de informatie m.b.t. de omgang met het product, de opslag en afvoer.
-------------------	--

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoPur WV 205 transparant

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.