

Technisch informatieblad

StoReno Afdichtband

Gecomprimeerd afdichtband van geïmpregneerd zacht schuimstof



Kenmerk

Toepassing	• voor de afdichting van aansluitingen in het saneringssysteem StoReno • passend op StoCarrier Reno • voor voegbreedtes 3 - 6 mm • niet geschikt voor voegen en aansluitingen met grote bewegingen (b.v. dilatatievoegen)
-------------------	--

Eigenschappen	• slagregendicht • geheel geïmpregneerd • zet langzaam uit • zelfklevend
----------------------	---

Formaat	• breedte van de band/voegbreedte: • 10 mm / 3 - 6 mm
----------------	--

Bijzonderheden/opmerkingen	• belastingsgroep BG 1 volgens DIN 18542
-----------------------------------	--

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Temperatuurbestendigheid		-30 - 90 °C	
Slagregendichtheid	EN 1027	600 Pa	
Weerbestendigheid	DIN 18542	BG 1	
Voegdoorlaatbaarheid	EN 1026	< 1,0 m ³ /[h*m*(daPa) ⁿ]	

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen	Stabiele, vlakken, droge ondergrond - vrij van stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil).
--------------	--

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoReno Afdichtband

Verwerking

Applicatie

De lengte van de naad exact afmeten. Per benodigde meter dilatatievoegenband één centimeter "uitzettingsreserve" toevoegen. De voegendichtband recht afsnijden. De afdekstrook van de zelfklevende zijde aftrekken en de band iets op de voegflank aandrukken.

Het band expandeert zodra de compressiedruk wegvalt. Wanneer het band te sterk expandeert (bijv. meer dan 6 mm bij type 10/3-6), moet hij opnieuw worden gecomprimeerd, voordat de aangrenzende platen kunnen worden aangebracht. Het verdient aanbeveling de platen altijd voor het verlijmen van het voegafdichtband voor te bereiden.

Let op een doorgaand afdichtvlak. Overlap van de uiteinden van het product dient ca. 15 mm te zijn. Druk het voegafdichtband aan de buitenranden samen om de dichtheid te waarborgen (zie afb.). Bij binnenhoeken worden 2 voegafdichtbanden stomp tegen elkaar gelegd. Het voegafdichtband kan met pleister worden afgewerkt. Om scheuren in de pleister te voorkomen, moeten de basispleister en de eindafwerking door doorsnijden met de spaan van de aangrenzende bouwdeelen worden gescheiden.

Reiniging van de gereedschappen

Met aceton of met water en zeep reinigen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De slagregendichtheid volgens DIN 18542 belastingsgroep BG 1 wordt alleen gegarandeerd als de voegbreedte binnen de marges (3 - 6 mm) ligt.

Restrollen in geopende verpakkingen verzwaren, om afrollen van de band (telescoopeffect) te voorkomen. Opslag op een koele plaats verdient aanbeveling.

Leveren

Kleur

antraciet

Verpakking

rol

Opslag

Opslagcondities

Droog opslaan. Opslagtemperatuur 1 - 20 °C. Opslagduur 12 maanden.

Markering

Productgroep

Aanvullend product

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoReno Afdichtband

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.