


Technisch informatieblad

StoSilent Board 310 F

Akoestische plaat van glasgranulaat voor
vrijhangende plafond- en wandconstructies



Kenmerk

- Toepassing**
- binnen
 - voor vrijhangende plafond- en wandconstructies
 - voor het akoestische systeem StoSilent Distance Flex
 - met hogere eisen voor mechanische bestendigheid en voor gebogen constructies (radius > 5 m)
 - bevestiging geschroefd, plaatvoegen verlijmd

Eigenschappen

- opbouw zonder dilatatievoeg tot 200 m² en maximale lengte van 20 m
- vermindering van de nagalmtijd
- vermindering van het geluidsniveau
- verbetering van het concentratievermogen
- verbetering van de verstaanbaarheid
- gering gewicht
- hoge stijfheid
- lage vocht- en warmte-uitzetting

Formaat

- plaatranden: scherp/gecoat
- lengte x breedte x dikte
- 1200 x 800 x 15 mm
- 2400 x 1200 x 15 mm

Optiek

- gestructureerd oppervlak met eindafwerking StoSilent Decor M of StoSilent Decor MF

Bijzonderheden/opmerkingen

- het product alleen op aanvraag in zout- en zeewaterbaden gebruiken
- het product is niet geschikt voor spatwaterzones
- het product is niet geschikt voor zones met mechanische belasting
- het product is niet geschikt voor een radius < 5 m

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Board 310 F

Technische gegevens

Criterion	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Diffusie-equivalente luchtdaagdikte	EN ISO 7783	0,10 m	met afwerking
Brandgedrag	EN 13501-1	B-s1, d0	met afwerking
Nom. waarde warmtegeleidbaarheid λ	TIAP-655 op basis van EN 12667	0,08 W/(m*K)	met afwerking
Oppervlaktegewicht		5,8 kg/m ²	
Dichtheid		390 kg/m ³	
Geluidsabsorptiegraad α_w	EN ISO 11654	0,45	met afwerking; kan afhankelijk van de afhanghoogte en demping variëren.

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed.

Ondergrond

Eisen	Ondergrond algemeen: - Vast, droog, schoon, draagkrachtig
--------------	--

Verwerking

Verwerkingstemperatuur	Laagste ondergrond- en verwerkingstemperatuur: +12 °C, bij max. 70% relatieve luchtvochtigheid; montage na instelling van de evenwichtsvochtigheid in de ruimte. Snel schoksgewijs opwarmen of afkoelen tijdens de montage- en droogtijd kan scheurvorming veroorzaken.
-------------------------------	---

Verbruik	Uitvoering		Ca. verbruik	
			1,00	m²/m²
	De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden excl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.			

Laagopbouw	metalen onderconstructie conform EN 13964 met noniusafhangers; fijnrooster met StoSilent Profile Tape geplakt
-------------------	---

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Board 310 F

StoSilent Board 310 F

systeemlijm:

- product: StoSilent Fix
- verbruik bij klein formaat: ca. 0,5 kg/m²
- verbruik bij groot formaat: ca. 0,3 kg/m²

Systeemspachtel:

- product: StoSilent Plan
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m²

Tussenlaag:

- StoSilent Decor M (wit en gekleurd)
- 1e arbeidsgang ca. 0,7 kg/m²
- 2e arbeidsgang ca. 0,9 kg/m²

eindafwerking:

- StoSilent Decor M (wit en gekleurd)
- 3e arbeidsgang ca. 1,1 kg/m²
- 4e arbeidsgang ca. 0,5 kg/m² (indien nodig, volgens look)

of

StoSilent Decor MF (intensieve kleuren)

- 3e arbeidsgang ca. 1,1 kg/m²
- 4e arbeidsgang ca. 0,8 kg/m²
- 5e arbeidsgang ca. 0,5 kg/m (indien nodig, volgens look)

Applicatie

Het plafond is met strijklicht niet geheel vrij van zichtbare oneffenheden. Neem de verwerkingsrichtlijn van het akoestisch systeem in acht.

Reiniging van de gereedschappen

Na toepassing stof verwijderen.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De algemene Sto-verwerkingsrichtlijnen betreffende Sto-Akoestische plaatsystemen moeten worden aangehouden. Deze zijn via Sto SE & Co. KGaA verkrijgbaar.

Een montage/afwerking mag pas na instructie plaatsvinden!

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Board 310 F

advies: de opbouw op wanden buiten stootgevaarlijke plaatsen, hoger dan 2 m.

Gebouwdillatievoegen moeten worden overgenomen.

Leveren

Kleur zichtzijde: wit (ca. RAL 9010), achterzijde: grijs (ca. RAL 7039)

Verpakking pallet

Opslag

Opslagcondities Droog en vorstvrij opslaan Goederen zijn gevoelig voor stoten, niet belasten.

Certificaten/toelatingen

Sto-Certificate 44 I 09.2020 StoSilent Distance - brandgedrag B-s1, d0 - CERT 44
Classificering van het brandgedrag conform EN 13501-1

Markering

Productgroep Akoestische plaat

Veiligheid Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.

Technisch informatieblad

StoSilent Board 310 F

Sto Isoned bv
Lingewei 107
NL - 4004 LH Tiel
Telefoon: 0344 62 06 66
Telefax: 0344 61 54 87
info.nl@sto.com
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op www.sto.nl.