

# Technisch informatieblad

## fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Injectiemortel voor de bevestiging van draadeinden in beton en metselwerk



### Kenmerk

- Toepassing**
- buiten
  - voor het bevestigen van draadstangen in de ondergrond
  - bijv. voor gebruik met StoFix Trawik PU of StoFix SLK-ALU-TR

- Eigenschappen**
- 2-componenten injectiemortel op Vinylester hybride basis
  - Vermenging en activering van de hars met de verharder in de mengtuit

- Formaat**
- koker met 300 ml en twee mengtuiten

- Bijzonderheden/opmerkingen**
- De geschiktheid van het product moet door een deskundige persoon (bijv. staticus) voor de betreffende bouwsituatie worden gecontroleerd.
  - Neem de aanwijzingen, verwerkingsinstructies en goedkeuringen van de fabrikant in acht.
  - Zie [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

### Ondergrond

- Eisen**
- De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil)
- De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn voor het toepassing van pluggen.

### Verwerking

- Verwerkingstijd**
- Afhankelijk van de temperatuur.  
bij +10°C tot +20°C: max. 5 minuten
- Raadpleeg de website van de fabrikant of de tekst op de koker voor exacte informatie.

- Mengverhouding**
- De mengtuit regelt de optimale mengverhouding

### Applicatie

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

# fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Verwijder de dop van de koker.  
 Schroef de statische menger op de koker.  
 Plaats de koker in het kitpistool.  
 Druk 10 cm materiaal uit de statische menger, totdat het materiaal gelijkmatig grijs eruit ziet.

Niet grijs gekleurd materiaal zal niet uitharden. Voer dit materiaal af.

Boor het boorgat. Boordiameter en boordiepte volgens richtlijn bepalen.  
 Het boorgat reinigen (bijv. uitblazen, schoonborstelen en nogmaals uitblazen - iedere stap telkens vier maal herhalen.  
 Het uiteinde van de spuit tot aan de aanslag van het boorgat brengen. De hoogwaardige lijmortel luchtvrij in het boorgat spuiten. Het draadeind tot aan de aanslag in het boorgat draaien.  
 Overtollige mortel komt uit het boorgat.  
 Trek de draadstang uit het boorgat en druk meer injectiemortel in het boorgat, als er geen injectiemortel uit het boorgat komt.

Pas na uitharding van de mortel gewicht aan de draadstang bevestigen.

Na verwerking de mengtuit op de koker laten zitten of een einddop aanbrengen.

Na einde van de verwerkingstijd een nieuwe mengtuit gebruiken en uitgehard materiaal aan de kokeropening verwijderen.

### Drogen, uitharden, bewerkingstijd

Afhankelijk van de temperatuur.  
 Min. 35 minuten en max. 24 uur.

Raadpleeg de website van de fabrikant of de tekst op de koker voor exacte informatie.

### Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

Temperatuur de koker: min. +5 °C.

Wanneer de verwerking langer dan 5 minuten duurt, de mengtuit wisselen.

### Leveren

#### Verpakking

koker

### Opslag

#### Opslagcondities

Koel, vorstvrij, droog en rechtop opslaan.  
 Bij min. +5 °C en max. +25 °C.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

# Technisch informatieblad

## fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

### Markering

**Productgroep** Buitengevelisolatie toebehoren

### Veiligheid

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product.

Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

### Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Sto Isoned bv  
Lingewei 107  
NL - 4004 LH Tiel

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).

## Technisch informatieblad

---

# fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Telefoon: 0344 62 06 66  
Telefax: 0344 61 54 87  
info.nl@sto.com  
www.sto.nl

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties, alsmede alle gegeven adviezen en verleende diensten, zijn van toepassing de door Sto Isoned bv gehanteerde en door haar bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11014075 gedeponeerde voorwaarden. Op eerste verzoek wordt een exemplaar om niet verstrekt of is te downloaden op [www.sto.nl](http://www.sto.nl).